

Properties	Test Method	Unit	Quality Parameters					
Grammage	ISO 536	gsm	40	45	50 ± 5 %	55	60	
Breaking Length MD	min.	ISO 1924-2	km	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Breaking Length CD	min.	ISO 1924-2	km	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tensile Strength MD	min.	ISO 1924-2	kN/m	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8
Tensile Strength CD	min.	ISO 1924-2	kN/m	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Bursting Strength, Mullen	min.	ISO 2758	kPa	50	65	75	75	75
Wet Strength	min.	ISO 3781	%	15				
Water Absorptiveness - Cobb <sub>60</sub>	max.	ISO 535	gsm	30				
Moisture		ISO 287	%	4 - 7				